



**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM  
HİZMETLERİ A.Ş.**  
Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar  
İstanbul/ TÜRKİYE

**TEST REPORT  
DENEY RAPORU**

16010554

03-16

**EKOTEKS**

<b>Müşterinin adı:</b>	ARITEKS BOYACILIK TİCARET VE SAN. A.Ş.
<b>Adresi:</b>	Velimeşe OSB Mah. Hacı Şeremet 5. Sokak 9/9 ERGENE/ TEKİRDAĞ
<b>Alıcı firma:</b>	-
<b>İlgili kişi:</b>	ÖZGÜR KUŞKU
<b>İstek numarası:</b>	-
<b>Model numarası:</b>	-
<b>Numunenin adı ve tarifi:</b>	Arka yüzeyi tüylendirilmiş kırmızı örme kumaş. (Müşteri tarafından belirtilmiştir; %100 PES; Kırmızı)
<b>Numunenin kabul tarihi:</b>	07.03.2016
<b>İlave numune ve/veya ilave bilgi geliş tarihi:</b>	-
<b>Deneyin yapıldığı tarih:</b>	07.03.2016-15.03.2016
<b>Açıklamalar:</b>	-
<b>Numune alımı:</b>	Bu raporda verilen sonuçlar müşteri tarafından gönderilen numuneye aittir.
<b>Numunenin son kullanımı:</b>	-
<b>Yıkama talimatı:</b>	Belirtilmedi.
<b>Raporun sayfa sayısı:</b>	3

**Mühür**

**Tarih**  
15.03.2016

**Müşteri Temsilcisi**  
N. Fisun EROL

**Laboratuvar Müdürü**  
Sevim A. RAZAK

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.  
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM  
HİZMETLERİ A.Ş.**

16010554

03-16

İSTENEN TESTLER	SONUÇ	AÇIKLAMA
<b>FİZİKSEL ÖZELLİK TESTLERİ</b>		
Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim	-	
İstenen değer müşteri tarafından belirtilmemiştir.		

NOT: Aksi belirtilmediği takdirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orjinal numuneler 3 ay saklanır. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir. Bu raporda (\*) işaretli deneyler akreditasyon kapsamına dahil değildir.



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.  
*İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.*

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM  
HİZMETLERİ A.Ş.**

16010554

03-16

## TEST SONUÇLARI

### **YIKAMA SONRASI BOYUTSAL DEĞİŞİM ; TS EN ISO 6330:2012(\*)**

TS EN ISO 6330:2012(EN) 40 °C'de yıkanır, İşlem A'ya göre asarak kurutulur.

Boyutlardaki değişim TS EN ISO 5077'ye göre hesaplanacaktır.

Wascator yıkama makinesi , Tip A , yatay silindirli, önden yüklemeli tip

2 kg yük. % 100 polyester yükleme kumaşı (Tip 3)

ECE-A (% 77) + Sodyum Perborat (%20) + TAED (%3) .

(% 65±4 RH ,20±2°C) kondüsyon şartlarında test edilmiştir.

	<b><u>SONUC</u></b>	<b><u>İSTENEN</u></b>
<b>En</b>	-1.6%	-
<b>Bot</b>	0.4 %	-